

TABELA DE CONVERSÃO DE DUREZAS



Brinell (HB)	Rocwell				Vickers (HV)	Shore
	(HRC)	(HRA)	(HRB)	(HRD)		
739	65	83,9	-	74,5	832	91
722	64	83,4	-	73,8	800	88
705	63	82,8	-	73,0	772	87
688	62	82,3	-	72,2	746	85
670	61	81,8	-	71,5	720	83
654	60	81,2	-	70,7	697	81
634	59	80,7	-	69,9	674	80
615	58	80,1	-	69,2	653	78
595	57	79,6	-	68,5	633	76
577	56	79,0	-	67,7	613	75
560	55	78,5	-	66,9	595	74
543	54	78,0	-	66,1	577	72
525	53	77,4	-	65,4	560	71
512	52	76,8	-	64,6	544	69
496	51	76,3	-	63,6	528	68
481	50	75,9	-	63,1	513	67
469	49	75,2	-	62,1	498	66
455	48	74,7	-	61,4	484	64
443	47	74,1	-	60,8	471	63
432	46	73,6	-	60,0	458	62
421	45	73,1	-	59,2	446	60
409	44	72,5	-	58,5	434	58
400	43	72,0	-	57,7	423	57
390	42	71,5	-	56,9	412	56
381	41	70,9	-	56,2	402	55
371	40	70,4	-	55,4	392	54
362	39	69,9	-	54,6	382	52
353	38	69,4	-	53,8	372	51
344	37	68,9	-	53,1	363	50
336	36	68,4	(109,0)	52,3	354	49
327	35	67,9	(108,5)	51,5	345	48
319	34	67,4	(108,0)	50,8	336	47
311	33	66,8	(107,5)	50,0	327	46
301	32	66,3	(107,0)	49,2	318	44
294	31	65,8	(106,0)	48,4	310	43
286	30	65,3	(105,5)	47,7	302	42
279	29	64,7	(104,5)	47,0	294	41
271	28	64,3	(104,0)	46,1	286	41
264	27	63,8	(103,0)	45,2	279	40
258	26	63,3	(102,5)	44,6	272	38
253	25	62,8	(101,5)	43,8	266	38
247	24	62,4	(101,0)	43,1	260	37
243	23	62,0	100,0	42,1	254	36
237	22	61,5	99,0	41,6	248	35
231	21	61,0	98,5	40,9	243	35
226	20	60,5	97,8	40,1	238	34
219	(18)	-	96,7	-	230	33
212	(16)	-	95,5	-	222	32
203	(14)	-	93,9	-	213	31
194	(12)	-	92,3	-	204	29
187	(10)	-	90,7	-	196	28
179	(8)	-	89,5	-	188	27
171	(6)	-	87,1	-	180	26
165	(4)	-	85,5	-	173	25
158	(2)	-	83,5	-	166	24
152	(0)	-	81,7	-	160	24

Nota : Os valores desta tabela são apenas aproximados. Os valores entre parênteses estão fora da faixa recomendada e são dados apenas para comparação.